



VÝROBA LEPIDEL A TMELŮ

Květnového vítězství 85/2, Praha 4 - Háje

Technický list **UNIROVNAL**

Jednosložková vyrovnávací hmota

Jednosložková disperzní vyrovnávací stěrková hmota, která se používá do interiérů k vyrovnání betonových podlah před lepením podlahových krytin (koberec, PVC). UNIROVNAL snese krátkodobé zatížení vodou a z těchto důvodů lze na něj lepit vodou ředitelnými disperzními lepidly. Po vytvrzení si UNIROVNAL zachovává svou elasticitu.

Technické parametry

Barva	šedá
Teplota při zpracování	15 - 22 °C
Spotřeba	cca 1,6 kg/mm/m ²
Doba zpracovatelnosti	45 min.
Konečná pevnost	po 24 hod.
Skladovatelnost	12 měsíců při tepl.+5°C
SKP	24.30.22

	Měrná jednotka	Požadovaná hodnota	Naměřená hodnota
Přídržnost k podkladu - beton	MPa	min. 1	1,52

Nejvyšší přípustná vlhkost betonové podložky nesmí překročit hodnotu 4% hmotnostních. Povrchy musí být rovné bez prasklin, pevné v tahu tlaku dle ON 74 45 16. Suchá podlaha zbavená prachu a mastnot se zpevní disperzním penetračním nátěrem (výrobce dodává DIVAFIX), po zaschnutí (1-3hod), se nanese UNIROVNAL a pomocí stěrky důkladně vyrovná. Před použitím je třeba UNIROVNAL důkladně promíchat. Stěrka se nanáší ve vrstvě maximálně 5 mm. Pochůznost je možná za 6-9 hodin podle savosti podkladu, tloušťky nanášené vrstvy, teploty. Doba vytvrnutí je cca 24 hodiny při teplotě +22°C, při nižší teplotě se doba vytvrnutí značně prodlužuje. Během schnutí zamezte přímému slunečnímu záření a průvanu. Doporučená teplota při nanášení je 15 – 22°C. Po vytvrzení lze povrch před kladením podlahoviny brousit. Po skončení práce je třeba ihned omýt vodou použité pracovní předměty.

Tyto údaje vycházejí z našich dosavadních zkušeností. Zodpovědnost za úspěch Vašich prací nemůžeme převzít, protože nemáme vliv na Vaše zpracování a neznáme zpracovatelské podmínky v jednotlivých případech. V daném případě proveďte předem zkoušku. Unirovnal je vhodný na podlahové vytápění.

Bezpečnost práce:

Unirovnal není nebezpečnou směsí a nevztahuje se na něj požadavek na bezpečnostní list dle článku 31 nařízení 1907/2006/ES (REACH). Je nehořlavý. Neobsahuje těkavé organické látky (VOC). Při práci s výrobkem dodržujte zásady pracovní hygieny. Zamezte styku s kůží a očima. Po práci si omyjte ruce a obličej. Při vniknutí do očí vyplachujte oči vodou a při jejich podráždění vyhledejte lékaře.

Ochrana životního prostředí: Zamezte úniku do kanalizace, povrchových a spodních vod a do půdy.

Likvidace odpadu:

Doporučení:

Po vytvrnutí na vzduchu likvidujte jako ostatní odpad dle místních předpisů.

Kód odpadu: 08 04 04 ostatní odpad

Obal: Řádně vyprázdněný obal lze recyklovat.

Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly

Výrobek je certifikován u TZÚS Praha č. certifikátu 204/C5/2014/010-033150 ze dne 14.5.2014